

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primer epóxi poliamida bicomponente de secagem rápida e tolerante a superfícies, proporcionando boa proteção anticorrosiva.

USO RECOMENDADO

Destinado como primer anticorrosivo para pintura de estruturas metálicas, equipamentos, exteriores de tanques e tubulações em ambientes de média agressividade.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Cinza e vermelho óxido
Brilho/aspecto	Fosco
Sólidos por volume	55 ± 2% (ISO 3233)
Espessura seca	75 a 150 micrometros seco por demão
Rendimento teórico	5,5 m²/l na espessura de 100 micrometros
Resistência ao calor seco	Temperaturas até 120 °C
Método de aplicação	Pistola airless, pistola convencional, rolo e trincha
Prazo de validade	Componente A: 12 meses Componente B: 12 meses

Tempo de Secagem

Temperatura	Toque	Pressão	Final	Intervalo de Repintura	
				Mínimo	Máximo
25 °C	1 hora	4 horas	168 horas	4 horas	12 horas

Se for ultrapassado o limite máximo indicado para aplicação da demão subsequente, é necessário lixar a superfície para se obter aderência satisfatória entre as camadas.

Resistencia ao calor seco:

Temperatura máxima de 120°C.

Nota: Revestimentos orgânicos podem sofrer alteração de cor quando expostos ao calor, em temperaturas superiores a 60°C.

Resistência ao Intemperismo:

Como qualquer tinta epóxi, REALPOXI 39 PRIMER sofre calcinação quando exposta a radiação ultravioleta do Sol.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície.

A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

Jateamento abrasivo	Proceder jateamento abrasivo até obter o padrão Sa 2½ (ISO 8501-1) ou SSPC-SP10. Se ocorrer oxidação entre o jateamento e a aplicação, a superfície deve ser jateada novamente ao padrão especificado. Recomenda-se um perfil de rugosidade entre 40 a 70 micrometros.
Preparação Manual / Mecânica	Proceder limpeza manual ao grau St 2 ou conforme norma SSPC SP2 ou limpeza mecânica ao grau St 3 ou SSPC-SP3. Padrão visual ISO 8501-1.

APLICAÇÃO

Mistura	Sempre misture os componentes nas proporções indicadas. Uma vez misturados os componentes, deve ser utilizado dentro do prazo de vida útil. Misturar separadamente os componentes com um agitador mecânico. Adicionar lentamente o conteúdo total do componente B, sob agitação contínua do agitador mecânico. Antes do uso, filtrar em peneira. Manter agitação constante durante a aplicação.	
Relação de mistura	3A : 1B em volume	
Tempo de indução	Não aplicável	
Vida útil da mistura	5 horas a 25 °C	
Pistola airless	Bicos	0,018 – 0,023"
	Pressão do fluido	2600 – 3000 psi
Pistola convencional	Pistola	JGA 502 ou similar apropriado
	Capa de ar	704
	Bico	EX
Rolo	Apenas para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
Trincha	Apenas para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
Diluyente	Realsolv Epóxi	
	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 15 % em volume.	
Diluyente de limpeza	Realsolv Epóxi	
	Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com Realsolv Epóxi.	

DESEMPENHO NA APLICAÇÃO

O brilho e o acabamento do produto dependem do método de aplicação. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo.

Este produto deve ser diluído utilizando-se apenas os solventes recomendados. O uso de solventes alternativos pode inibir o processo de secagem.

Sistemas epóxi quando expostos, perdem sua tonalidade e brilho com o decorrer do tempo. No entanto, este fenômeno não prejudica o seu desempenho anticorrosivo.

Para melhor desempenho, a temperatura ambiente deverá estar acima de 10 °C.

A temperatura da superfície deve estar sempre, pelo menos, 3 °C acima do ponto de orvalho.

Não proceder a aplicação quando a umidade relativa do ar exceder 85 %.

A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação pode resultar num acabamento de qualidade inferior. A exposição prematura a superfícies com água provocará uma mudança de cor, principalmente no caso de cores escuras.

Este produto não é indicado para pintura interna de tanques e tubulações.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre intermediários/acabamentos apropriados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM

		Parte A		Parte B	
Embalagem	Volume	Embalagem	Volume	Embalagem	Volume
Balde 18 litros	13,5 litros	18 litros	4,5 litros	5 litros	
Galão 3,6 litros	2,7 litros	3,6 litros	0,9 litros	0,9 litros	

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

REALFIX
RUA ANA PAULA GUARDA, 165 COLOMBO PR BRASIL 83413.570 Fone/Fax : 41-3661.1850/41-3661.1861
CNPJ : 73.244.626/0001.17 IE : 1370167105 Email : contato@realfix.com.br Site : www.realfix.com.br

ORÇAMENTO

Número : 47.856/50 Revisão : 0

COLOMBO , 18 de MAIO de 2026

Dados do Cliente

Cliente : C02589-SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS Cnpj/Cpf : 21.825.676/0001.94 Ie/Rg :
Nome p/Contato : Fantasia : SECRETARIA DE PR Fone/Fax : 81-9799.6728/81- 000.0000
Endereço : AV RIO BRANCO, 104, ANDAR 01 Bairro : RECIFE Cidade : RECIFE /PE Cep : 50030-310
Endereço Entrega : Bairro : Cidade : Cep :
Email : magdala.leite@sepe.pe.gov.br

Dados da Negociação

Operador : MAYARA Moeda : -
Condição de Pgto : -A VISTA
Validade Proposta : 19/05/2026 Tp.Frete : FOB

Atendendo sua prezada solicitação, temos satisfação de apresentar nossa proposta comercial dos produtos/serviços abaixo descritos

Itm	Produto	Un	Qtde	Preço Unit	Preço Total	Vir. Ipi	Ipi%	Icms%	Vir. Un. L.	Ncm	Entrega	Catálise
1	039CZ005.82 - REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA N- 6,5 - REF.: 2,7L	UN	16,000	161,76000	2.588,16	84,12	3,25	7,00		32089010	25/05/2026	3X1 030CT014 /
2	030CT014.84 - CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9 LT	UN	16,000	56,93000	910,88	29,60	3,25	7,00		39073019	21/05/2026	
Total ----->			32,000									

Valor Total Itens : 3.499,04 Valor Desconto : Valor IPI : 113,72 VALOR TOTAL : 3.612,76
Valor ICMS : 252,89 Valor ICMS-ST : Valor PIS : 21,10 Valor COFINS : 97,38 Valor FCP :
Valor Frete : Valor Seguro : Valor Despesas :

Observações

Observações : ****ATENCAO****
Informamos que durante o processo de producao pode ocorrer variacoes de volumes em ate 10%, para mais ou para menos, sendo assim, as quantidades excedentes serao faturadas.
COTACAO VALIDA POR 24 HORAS.

GERENCIA COMERCIAL

REPRESENTANTE

CLIENTE